Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Polyester Drain Discs

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	PETEDD13100
2	PETEDD25100
3	PETEDD47100
4	PETEDD9025
5	PETEDD14225
6	PETEDD29325

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El disco de tipo "drenaje" hilado en poliéster evita la "obstrucción de los poros" o el bloqueo de los poros capilares en las membranas de malla, lo que resulta en mayores caudales y mayores rendimientos. El nuevo disco de drenaje también aumenta el flujo y la capacidad de captura al separarse de los soportes de la malla y exponer todos los poros. Esto garantiza un rendimiento eficiente incluso cuando se coloca entre dos filtros en una pila de filtración en serie. Los espaciadores evitan el bloqueo de aire en la malla aguas abajo o funcionan como filtros al cerrar un porcentaje de los poros en el filtro aguas arriba. El espaciador puede dimensionarse para ajustarse al diámetro de la junta tórica del portafiltros. Por ejemplo, use un espaciador de 42 mm debajo de un filtro de 47 mm.

Proporcionamos los filtros y el soporte técnico para ayudarle a llevar su producto innovador de una idea a un prototipo, a escala comercial.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 100 · PETEDD13100 PETEDD13100	pack 100 · PETEDD25100 PETEDD25100	pack 100 · PETEDD47100 PETEDD47100	pack 25 · PETEDD9025 PETEDD9025
Tamano de paquete	100	100	100	25
Diametro (mm)	13	25	47	90
Material	Polyethylene Terephthalate	Polyethylene Terephthalate	Polyethylene Terephthalate	Polyethylene Terephthalate
Esterilizacion	Gamma Irradiation, Ethylene Oxide, Autoclave	Gamma Irradiation, Ethylene Oxide, Autoclave	Gamma Irradiation, Ethylene Oxide, Autoclave	Gamma Irradiation, Ethylene Oxide, Autoclave
Caracteristica de humectacion	Naturally Hydrophilic	Naturally Hydrophilic	Naturally Hydrophilic	Naturally Hydrophilic

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 100 · PETEDD13100 PETEDD13100	pack 100 · PETEDD25100 PETEDD25100	pack 100 · PETEDD47100 PETEDD47100	pack 25 · PETEDD9025 PETEDD9025
Rango de pH	4-8	4-8	4-8	4-8
Temperatura maxima de operacion	140°C (284°F)	140°C (284°F)	140°C (284°F)	140°C (284°F)
Peso	36±3g/m2 (1.06±0.09oz/yd2)	36±3g/m2 (1.06±0.09oz/yd2)	36±3g/m2 (1.06±0.09oz/yd2)	36±3g/m2 (1.06±0.09oz/yd2)
Espesor	65±15µm (2.56±0.59mil)	65±15µm (2.56±0.59mil)	65±15µm (2.56±0.59mil)	65±15µm (2.56±0.59mil)
Permeabilidad al aire	0.13 sec/100cc -- corresponds to 7.2L/min·cm^2 at 1.21kPa	0.13 sec/100cc -- corresponds to 7.2L/min·cm^2 at 1.21kPa	0.13 sec/100cc -- corresponds to 7.2L/min·cm^2 at 1.21kPa	0.13 sec/100cc -- corresponds to 7.2L/min·cm^2 at 1.21kPa

Especificación	pack 25 · PETEDD14225 PETEDD14225	pack 25 · PETEDD29325 PETEDD29325
Tamano de paquete	25	25
Diametro (mm)	142	293
Material	Polyethylene Terephthalate	Polyethylene Terephthalate
Esterilizacion	Gamma Irradiation, Ethylene Oxide, Autoclave	Gamma Irradiation, Ethylene Oxide, Autoclave
Caracteristica de humectacion	Naturally Hydrophilic	Naturally Hydrophilic
Rango de pH	4-8	4-8
Temperatura maxima de operacion	140°C (284°F)	140°C (284°F)
Peso	36±3g/m2 (1.06±0.09oz/yd2)	36±3g/m2 (1.06±0.09oz/yd2)
Espesor	65±15µm (2.56±0.59mil)	65±15µm (2.56±0.59mil)
Permeabilidad al aire	0.13 sec/100cc -- corresponds to 7.2L/min·cm^2 at 1.21kPa	0.13 sec/100cc -- corresponds to 7.2L/min·cm^2 at 1.21kPa

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización