PRUEBA DE COMPRESIÓN CÍCLICA

- Prueba de compresión cíclica dinámica Una prueba axial Asfalto laminado en caliente
- Opción para máquinas de pruebas dinámicas 20-60100..60300. para probeta Ø 100 mm que comprende:
- Pistón de penetración 110 mm de diámetro
- Rutina de prueba y software de evaluación para DYNASOFT
- Temperatura de prueba: 50 ° C
- Tiempo de precalentamiento: 2,5 h
- Forma de onda: impuls
- Número de impulso: 10000
- Carga mínima: 203 N
- Carga máxima: 2837 N
- Tensión mínima: 0,025 MPa
- Tensión máxima: 0,35 MPA

SKU: 20-62520 | **Categorías:** Asfalto |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Datos eléctricos	---
Dimensiones aproximadas	---
Estándares	TP A-StB T 25B1

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO